



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9740



161110261833

# 检测报告

## INSPECT REPORT

浙江检创检测技术有限公司

Zhejiang Jianchuang Testing & Technology Service Co.,Ltd.





地址: 浙江省杭州市滨江区滨文路 158 号 4 幢北 4 楼 410 室  
Add: Room 410, North Zone of Building 4, No.158 Binwen Road,  
Hangzhou, Zhejiang, China 310052  
电话(TEL): 86-571-87553051  
传真(FAX): 86-571-87553050

证书号码(No.): 19xxxxxxxxxxxx  
日期(Date): xxxx-xx-xx

## 检测报告

### 样品信息

检验用途	委托检测		
委托单位	xxxxxxxx		
委托单位地址	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
样品链接	xxxx		
样品名称	xxx	样品数量	1
款号/型号	xxxxx	商标品牌	xxx
材料成分	详见检验结果	样品描述	完好
样品送达日期	xxxx-xx-xx	检验周期	xxxx-xx-xx-xxxx-xx-xx

### 样品照片





地址: 浙江省杭州市滨江区滨文路 158 号 4 幢北 4 楼 410 室  
Add: Room 410, North Zone of Building 4, No.158 Binwen Road,  
Hangzhou, Zhejiang, China 310052  
电话(TEL): 86-571-87553051  
传真(FAX): 86-571-87553050

证书号码(No.): 19xxxxxxxxxxxx  
日期(Date): xxxx-xx-xx

检验信息

检验项目	纤维含量/耐水色牢度/耐摩擦色牢度/耐皂洗色牢度/pH 值/甲醛含量/异味
检验及判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 FZ/T 73043-2012 《针织衬衫》 一等品
评定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 样品所检并要求判定项目 符合 &lt;GB 18401-2010 B 类&gt;相应的技术要求。</li> <li>• 样品所检并要求判定项目 符合 &lt;FZ/T 73043-2012 一等品&gt;相应的技术要求。</li> </ul>
备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、检测结果详见附页。</li> <li>2、检测仪对来样负责，复印件未重新加盖专用章无效。</li> <li>3、委托及产品信息均为客户提供，未经本机构证实。</li> </ol>

批准:

富利



审核:

朱昊

编制:

何乃伦



地址: 浙江省杭州市滨江区滨文路 158 号 4 幢北 4 楼 410 室  
Add: Room 410, North Zone of Building 4, No.158 Binwen Road,  
Hangzhou, Zhejiang, China 310052  
电话(TEL): 86-571-87553051  
传真(FAX): 86-571-87553050

证书号码(No.): 19xxxxxxxxxxxx  
日期(Date): xxxx-xx-xx

测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -粘纤 4-5	合格
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 $\geq 3-4$ 湿摩擦(深色) $\geq 2-3$	干摩擦 4 湿摩擦 3-4	合格
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 $\geq 4$ 沾色 $\geq 3-4$	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -粘纤 4-5	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	4.0~8.5	6.5	合格
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	$\leq 75$	未检出	合格
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
纤维含量(%)	FZ/T 01026-2017 FZ/T 01057-2007 (结合公定回潮率计算)	--	棉 39.1 莫代尔 25.7 腈纶 24.1 绵羊毛 11.1	--

===== 检测报告结束 =====